

**DESKRIPSI :**

**BITACEM EXTRA** Pelapis anti bocor dua komponen berbahan dasar semen dan modifikasi *styrene polymer* dengan kualitas terbaik yang siap digunakan langsung pada area yang memerlukan pelapis anti bocor dengan atau tanpa pelindung seperti : kolam ikan, pot bunga, bak air bersih, dan area lainnya, baik bangunan baru maupun renovasi.

COMPOSITION & CHARACTERISTIC		
■ Appearance / Colour	<b>From</b> A = Liquid B = Powder	<b>Color</b> Variation Variation
■ Chemical Base	Part A : liquid polymer and additive Part B : portland cement, selected aggregate and admixtures	
■ Effective Time Of Mixture	30 -45 Minutes	
■ Density (mixture)	1.5 -1.7 kg/liter	
■ Drying Time 30°C	Surface Dry Hard Dry Full Cure	30-45 Minutes 6 Hrs 5 Days
■ Flash point	not applicable	
■ Vapour pressure ( 20° C)	23 mbar ( air )	
■ Solubility in water	miscible	
■ pH	8 – 10	
■ Solidification temperature	± 0° C ( air )	
■ Bolling point	100° C ( air )	

**KEUNGGULAN:**

**BITACEM EXTRA** tidak mengandung racun seperti cadmium, chromium dan mercury dan ramah lingkungan sangat direkomendasikan untuk kolam ikan, memiliki daya rekat sangat kuat hingga permukaan tetap kokoh pada saat dibersihkan.

**CARA PENGGUNAAN :**

Area kerja harus bersih dari kotoran dan partikel yang dapat mengurangi daya rekat, disarankan agar membasahi area sebelum pemasangan lapis pertama.

Buat adukan **BITACEM EXTRA** dengan komposisi 1,5 bagian powder dan 1 bagian liquid dengan cara : memasukan terlebih dahulu 1 bagian liquid pada wadah yang bersih kemudian ditambahkan 1,5 bagian powder secara bertahap sambil diaduk perlahan hingga membentuk pasta, diamkan adukan sekitar 5 menit dan diaduk lagi sebelum digunakan. Pasang **BITACEM EXTRA** hingga 2 lapis menggunakan kuas, waktu kering antar lapis sekitar 30-45 menit, hindari pemasangan dibawah terik matahari langsung atau hujan. bersihkan alat kerja menggunakan air.

**KEMASAN :** Set 2,5 kg (1 kg Liquid + 1.5 kg Powder) dan 20 kg (8 kg Liquid + 12 kg Powder)

**KONSUMSI :** 1 - 2 kg/m<sup>2</sup>

**PENYIMPANAN**

Simpan pada tempat yang tidak terpapar sinar matahari langsung. Kemasan harus tertutup rapat dan diletakan di tempat yang kering. **Hindarkan dari jangkauan anak-anak.**

**DATA PRODUK :**

Semua data teknis yang tercantum dalam Lembar Data ini didasarkan pada tes laboratorium. Data terukur aktual dapat bervariasi karena keadaan di luar kendali kami





-  Extra Flexible
-  Tahan Sinar UV
-  Tahan Cuaca Ekstrim
-  Cepat Kering
-  Mudah Digunakan
-  Daya Tahan Sangat Kuat
-  Daya Rekat Kuat
-  Tidak Mengandung Racun
-  Ramah Lingkungan



**Cementitious Waterproofing**



**Tekstur: Kasar**



**Disarankan 2-3 lapis**



**Konsumsi: 1 - 2 kg / 1 m<sup>2</sup>**



**Masa Pengeringan: 30-45 menit sebelum lapis berikutnya**



Diproduksi oleh:  
**PT BITAL ASIA**  
Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang  
15820, Banten - Indonesia  
[www.bitalasia.com](http://www.bitalasia.com)



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

