

DESKRIPSI :

BITAART adalah cat acrylic cross-linked polymer, berdasar air, terbuat dari bahan-bahan impor terbaik berkualitas tinggi.

COMPOSITION & CHARACTERISTIC	METALLIC	FULL SHADE	STM
Theoretical coverage (Pfund), m ² / Kg	19.6	15	
Fineness of grind, microns	< 100	25	P-1016
Dry time at Temp. 28-30°C, hours			
Touch Dry, minutes	15	15	
Hard dry, minutes	60	60	
Solid content, % by weight	44	52	P-1008
Specific gravity at Temp. 28-30°C	1.13	1.08	P-1006
Solvent resistance, TH, WS, PETR and etc. Dipping for 6 Hrs.	No Resist	No Resist	P-1020

KEGUNAAN :

BITAART adalah cat dekoratif untuk digunakan pada kayu, besi, batu, beton, plesteran, kaca, plastik, kain kanvas, gypsum, gerabah, kulit dan sebagainya.

KEUNGGULAN :

BITAART tahan cuaca, tahan sinar ultraviolet dan memiliki daya sebar luas, cepat kering dengan hasil yang mengkilap, tidak mengandung racun, bebas logam berat, tanpa tambahan merkuri, anti jamur dan ramah lingkungan.

CARA PENGGUNAAN :

- Aduk BITAART hingga merata (homogen) sebelum dan selama digunakan.
- Bersihkan bidang yang akan dicat dari karat, gemuk, minyak dan kotoran lainnya.
- Untuk mendapatkan hasil yang maksimal pasang BITAART 2 hingga 3 lapis, tunggu kering untuk pemasangan antar lapis, waktu pengeringan antar lapis + 1 jam.
- Untuk pemasangan menggunakan spray-gun (disemprot) tambahkan 10% air bersih.
- Bersihkan alat kerja anda dengan air bersih.

KEMASAN : 300 gr, 1 Kg dan 20 Kg

KONSUMSI : Secara teori : 1 Kg : 15 M² (tergantung area)

CARA PENYIMPANAN :

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

SERTIFIKASI :

Telah diuji di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung.





-  Waterbase
-  Cepat Kering
-  Tahan Sinar UV
-  Tahan Cuaca Ekstrim
-  Mudah Digunakan
-  Daya Tahan Sangat Kuat
-  Daya Rekat Kuat
-  Mudah Dibersihkan
-  Bebas Merkuri & Logam Berat
-  Ramah Lingkungan



Decorative Paint



Tekstur: Gloss



Pelarut: Air



Konsumsi: Secara teori 1 Liter : 15 m²



Masa Pengeringan: 1-2 jam sebelum lapis berikutnya



Daya tutup: 2-3 lapis (tergantung warna)



Cara pemakaian: roller, kuas, spray



Diproduksi oleh:
PT BITAL ASIA
Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang
15820, Banten - Indonesia
www.bitaliasia.com



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

