

DESKRIPSI :

BITAGUARD ENAMEL PU-805 cat *Synthetic Enamel* serba guna, generasi baru polyurethane satu komponen berbahan dasar air. untuk eksterior maupun interior, dapat digunakan pada besi, kayu, beton, tembok, dan sejenisnya.

COMPOSITION & CHARACTERISTIC	
■ Colour	Variation - Readymix
■ Theoretical coverage (Pfund), m ² / liter	15
■ Dry time at Temp, 28-30°C, hours	
Touch Dry, minutes	15
Hard Dry, minutes	60
■ Solid content by weight	50% by weight
■ Fineness of grind, microns	25
■ Recommended film thickness per coat	
Dry film thickness	30 - 40 microns (µm)
Wet film thickness	77 - 103 microns (µm)
Film thickness will vary and is calculated as average	
■ Solvent resistance, TH, WS, PETR, and etc. Dipping for 6 Hrs	No Resist
■ Specific gravity kg/liter at Temp. 28-30°C	0.95

KEUNGGULAN :

Satu komponen mudah digunakan, tahan cuaca ekstrem, super leveling, low VOC, ramah lingkungan, tidak berbau, mudah dibersihkan, daya rekat sangat kuat, cepat kering, tahan sinar UV dan goresan.

CARA PENGGUNAAN :

Permukaan substrat yang akan dicat harus kering dan bersih serta bebas dari, debu, minyak, jamur, lumut dan kotoran lain. Aduk **BITAGUARD ENAMEL PU-805** sebelum dan selama digunakan. Pengenceran dengan Air sebaiknya dibawah 5% jika memakai kuas, dan dibawah 15% jika memakai semprotan.

Untuk hasil terbaik, gunakan cat dasar anti karat **BITAGUARD PRIMER PU-805** terlebih dahulu.

Bersihkan alat kerja dengan air bersih.

KEMASAN : 0.9 Liter

DAYA SEBAR : Secara teori 1 Liter : 15 m² /lapis

CARA PENYIMPANAN :

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, **dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.**

DATA PRODUK :

Semua data teknis yang tercantum dalam Lembar Data ini didasarkan pada tes laboratorium. Data terukur aktual dapat bervariasi karena keadaan di luar kendali kami





**Polyurethane
Water Based**

Teknologi terkini Polyurethane

Tahan Cuaca

Dapat digunakan untuk
Exterior dan Interior

Low VOC

Ramah lingkungan, aman untuk
kesehatan & tidak berbau

Super Leveling

Tidak meninggalkan bekas kuas
setelah kering



**Synthetic Enamel
Water Based**



**Tekstur:
Gloss**



**Pelarut:
Air**



**Daya Sebar:
Secara teori
1 Liter : 15 m²**



**Masa Pengeringan:
1-2 jam sebelum
lapis berikutnya**



**2-3
lapis**

**Daya tutup:
2-3 lapis
(tergantung warna)**



**Cara pemakaian:
roller, kuas, spray**



Diproduksi oleh:
PT BITAL ASIA

Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang
15820, Banten - Indonesia
www.bitalasia.com



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

