

DESKRIPSI :

BITAPOX NON-SAG Adalah lem epoxy 2 komponen yang mengandung filler sehingga dapat digunakan sebagai dempul. Produk ini diformulasikan khusus untuk perbaikan kapal kayu maupun besi. Dapat diaplikasikan pada besi, aluminium, kayu, keramik, kaca, dan plastik.

COMPOSITION & CHARACTERISTIC		
	Komponen A	Komponen B
■ Appearance	Pasta	Pasta
■ Viscosity @ 30°C	3000 poise	3000 poise
■ Specific Gravity @ 30°C	1.90 ± 0.02 kg/liter	1.80 ± 0.02 kg/liter
■ Solid Content	98 – 100%	98 – 100%
■ Drying Time		
Depends on air circulation, room temperature, and layer thickness		
Surface Hard Perfect	± 30 minutes 1 – 1.5 hours 24 hours	± 30 minutes 1 – 1.5 hours 24 hours
■ Theoretical Coverage	5 - 8 m ² /kg per coat, depending on surface porosity and layer thickness	

KEUNGGULAN :

BITAPOX NON-SAG dapat diaplikasikan di dalam air, sangat sesuai sebagai perekat untuk menutup retakan atau kerusakan, baik dalam keadaan lembab maupun basah. daya rekat sangat kuat, cepat kering, tidak berbau tajam, tanpa merkuri dan timbal.

CARA PENGGUNAAN :

- Permukaan yang akan dilem harus bersih, bebas dari debu dan kotoran, minyak atau material yang mudah terkelupas.
- Campurkan **BITAPOX NON-SAG** resin dan hardener dengan perbandingan berat 1:1 lalu diaduk hingga merata.
- Biarkan lem kering kuat dalam ± 24 jam. Bila digunakan sebagai dempul, biarkan kering ± 4 jam sebelum proses pengamplasan.
- Umur campuran 30 menit pada suhu 30°C.

KEMASAN : 0,8 kg set (400 gram+ 400 gram) & 3,2 kg set (1,6 kg +1,6 kg)

DAYA SEBAR : Teoritis: 5-8 m²/kg/lapis (100 micron)

CARA PENYIMPANAN :

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

DATA PRODUK :

Semua data teknis yang tercantum dalam Lembar Data ini didasarkan pada tes laboratorium. Data terukur aktual dapat bervariasi karena keadaan di luar kendali kami

